



Schwerblmühle 4 | 86984 Prem
Tel. 0 88 62 - 71 15 | Fax 0 88 62 - 74 57
m.heisserer@gebr-heisserer.de | www.gebr-heisserer.de

Produktbeschreibung

Dreischichtplatten:



<u>Holzart:</u>	Fichte
<u>Format:</u>	500 x 200 cm, 400 x 200 cm Zuschnitt auf Anfrage
<u>Stärke:</u>	16 mm (5,5 / 5,0 / 5,5 mm) 20 mm (6,5 / 7,0 / 6,5 mm) 26 mm (8,5 / 9,0 / 8,5 mm - 6,5 / 13,0 / 6,5 mm) 27 mm (8,5 / 10,0 / 8,5 mm) 30 mm (8,5 / 13,0 / 8,5 mm) 40 mm (6,5 / 27,0 / 6,5 mm - 8,5 / 23,0 / 8,5 mm - Mittellage geschlitzt) 42 mm (8,5 / 25,0 / 8,5 mm - Mittellage geschlitzt) 50 mm (8,5 / 33,0 / 8,5 mm - 12,5 / 25,0 / 12,5 mm - Mittellage geschlitzt) 60 mm (8,5 / 43,0 / 8,5 mm - 12,5 / 35,0 / 12,5 mm - Mittellage geschlitzt) 80 mm (12,5 / 55,0 / 8,5 mm - Mittellage geschlitzt)
<u>Qualitäten:</u>	B/B, B/C, Rustikal, C+/C+, C+/C, C/C siehe Qualitätsbeschreibung
<u>Oberfläche:</u>	naturbelassen, beidseitig geschliffen (Korn 60, 36)
<u>Holzfeuchte:</u>	10 +/- 3%
<u>Verleimung:</u>	Verleimfestigkeit AW 100 Leim: Kauramin Leim 610 Decklamellen fugenverleimt
<u>Zulassung:</u>	Bauaufsichtliche Zulassung <u>Z-9.1-401</u>
<u>Emissionsklasse:</u>	E1, Formaldehydgehalt $\leq 0,01$ ppm (Prüfungszeugnis vom 07.11.2016)
<u>Rohdichte:</u>	ca. 450 kg/m ³

Produktbeschreibung

Dreischichtplatten:



Qualitätsbeschreibung:

B/B	beidseitig Sicht
B/C	einseitig Sicht
Rustikal	beidseitig geschlossen (Zimmererplatte)
C+/C+	beidseitig geschlossen
C+/C	einseitig geschlossen
C/C	beidseitig nicht Sicht

B - Qualität: Gesunde Äste, vereinzelt schwarze Äste, falls Astlöcher auftreten werden diese ausgespachtelt, Markröhren, Harzgallen und Risse sind im Prinzip ausgeschlossen, keine Verfärbungen.

Rustikal: Gesunde und schwarze Äste, kleine Flügeläste, Kernbretter mit Markröhre, vereinzelt kleine Harzgallen, feine Risse und leichte Verfärbung möglich, Astlöcher werden ausgespachtelt.

C+ - Qualität: Keine Ansprüche bezüglich der Astigkeit, kleine Rindeneinschlüsse, Harzgallen, kleine Risse möglich, Bläue und leichte Rotstreifigkeit erlaubt, Fehlstellen werden ausgespachtelt.

C - Qualität: Keine besonderen Ansprüche, Oberfläche mit Astlöcher.