

P R Ü F U N G S Z E U G N I S

CT-2024-11-06-04

Produkt: Produkttyp: Massivholzplatte (3-lagig)
Dicke: 20 mm
Produktionsdatum: 20.09.2024

Hersteller: Gebr. Heißerer Holzverarbeitung GmbH
Schwerblmühle 4
86984 Prem

Spezifikation: Deutsche Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV) Anlage 1 zu §3 vom 20.01.2017 in Verbindung mit der "Bekanntmachung analytischer Verfahren..." veröffentlicht am 26. November 2018, BAnz AT 26.11.2018 B2
- Grenzwert Formaldehyd gemäß ChemVerbotsV = 0.1 ppm (\cong 124 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Prüfmethode: Prüfkammer-Methode DIN EN 717-1
Chemische Analysenmethode: Acetylaceton-Methode

Bericht: Prüfbericht 2117074/2024/CP/1 vom 06.11.2024

**Prüfergebnisse
und
Bewertung:**

Formaldehydabgabe DIN EN 717-1			Kriterium nach Chemikalienverbotsverordnung Qualität erfüllt	
Einheit	Messwert	multipliziert mit Faktor 2	Ja	Nein
ppm	0,02	0,04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
$\mu\text{g} / \text{m}^3$	29	58		

Nachweisgrenze (NWG) = 0,008 ppm HCHO

Dresden, 6. November 2024



Leiter des Prüflaboratoriums




verantwortlicher Bearbeiter