



Gebrüder
Heißerer
HOLZVERARBEITUNG GMBH

Schwerblmühle 4 | 86984 Prem
Tel. 0 88 62 - 71 15 | Fax 0 88 62 - 74 57
m.heisserer@gebr-heisserer.de | www.gebr-heisserer.de

Produktbeschreibung

Dreischichtplatten:



<u>Holzart:</u>	<u>Fichte</u>
<u>Format:</u>	<u>500 x 200 cm</u> Zuschnitt auf Anfrage
<u>Stärke:</u>	<u>16 mm</u> (5,5 / 5,0 / 5,5 mm) <u>20 mm</u> (6,5 / 7,0 / 6,5 mm) <u>26 mm</u> (8,5 / 9,0 / 8,5 mm - 6,5 / 13,0 / 6,5 mm) <u>27 mm</u> (8,5 / 10,0 / 8,5 mm) <u>30 mm</u> (8,5 / 13,0 / 8,5 mm) <u>40 mm</u> (6,5 / 27,0 / 6,5 mm - 8,5 / 23,0 / 8,5 mm - Mittellage geschlitzt) <u>42 mm</u> (8,5 / 25,0 / 8,5 mm - Mittellage geschlitzt) <u>50 mm</u> (8,5 / 33,0 / 8,5 mm - 12,5 / 25,0 / 12,5 mm - Mittellage geschlitzt) <u>60 mm</u> (8,5 / 43,0 / 8,5 mm - 12,5 / 35,0 / 12,5 mm - Mittellage geschlitzt) <u>80 mm</u> (12,5 / 55,0 / 12,5 mm - Mittellage geschlitzt)
<u>Qualitäten:</u>	B/B, B/C, Rustikal, C+/C+, C+/C, C/C siehe Qualitätsbeschreibung
<u>Oberfläche:</u>	naturbelassen, beidseitig geschliffen (Korn 60, 36)
<u>Holzfeuchte:</u>	10 +/- 3%
<u>Verleimung:</u>	<u>Verleimfestigkeit AW 100</u> Leim: Kauramin Leim 610 Decklamellen fugenverleimt
<u>Zertifikat:</u>	CE-Zertifizierung: gemäß EN 13986:2004+A1:2015, EPH Dresden (SWP/3)
<u>Emissionsklasse:</u>	<u>E1</u> , Formaldehydgehalt 0,03 ppm (Prüfungszeugnis vom 08.11.2023)
<u>Rohdichte:</u>	ca. 450 kg/m ³

Schwerblmühle 4 | 86984 Prem
Tel. 0 88 62 - 71 15 | Fax 0 88 62 - 74 57
m.heisserer@gebr-heisserer.de | www.gebr-heisserer.de

Produktbeschreibung

Dreischichtplatten:



Qualitätsbeschreibung:

B/B	beidseitig Sicht
B/C	einseitig Sicht
Rustikal	beidseitig geschlossen (Zimmererplatte)
C+/C+	beidseitig geschlossen
C+/C	einseitig geschlossen
C/C	beidseitig nicht Sicht

B - Qualität: Gesunde Äste, vereinzelt schwarze Äste, falls Astlöcher auftreten werden diese ausgespachtelt, Markröhren, Harzgallen und Risse sind im Prinzip ausgeschlossen, keine Verfärbungen.

Rustikal: Gesunde und schwarze Äste, kleine Flügeläste, Kernbretter mit Markröhre, vereinzelt kleine Harzgallen, feine Risse und leichte Verfärbung möglich, Astlöcher werden ausgespachtelt.

C+ - Qualität: Keine Ansprüche bezüglich der Astigkeit, kleine Rindeneinschlüsse, Harzgallen, kleine Risse möglich, Bläue und leichte Rotstreifigkeit erlaubt, Fehlstellen werden ausgespachtelt.

C - Qualität: Keine besonderen Ansprüche, Oberfläche mit Astlöcher.

Mittellage geschlitzt:

